



AlSi7Mg - AS7G - EN AC-42000



Fiche technique Aluminium

Domaine d'application:

- Agriculture,
- Chimie,
- Marine,
- Mécanique,
- Industrie,
- Robinetterie,
- Etc.

Aptitude technologique:

- Excellente étanchéité,
- Médiocre usinabilité,
- Facilement polissable,
- Excellente anodisation protectrice,
- Mauvaise anodisation décorative,
- Résistance air salin : Bonne.
- Résistance atmosphérique : Bonne.

Procédé de Fabrication :

- Moulage Sable Silico Argileux,
- Moulage Sable à résine Pep Set,
- Moulage Coquille.

Propriétés Mécanique : Afnor NF EN 1706					Propriétés Physiques théorique: Fiches techniques fournisseurs							
Etat	Rm (N/mm ²)	Rp0.2 (N/mm ²)	Allongement (%)	Dureté Brinell	Densité à 20°C (Kg/dm ³)	Retrait Linaire (‰)	Liquidus (T°C)	Solidus (T°C)	Module d'élasticité (MPa)	Conductivité thermique à 20°C (W/m K)	Conductivité électrique (MS/m)	Résistance à la fatigue (MPa)
Y20	140	80	2	50	2.675	12.5	615	555	74 000	150 à 170	19 à 25	80 à 110
Y30	170	90	2.5	55								

Composition Chimique : Afnor NF EN 1706												
	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Pb	Sn	Ti	Al
Min %	6.5				0.20	-	-		-	-		Reste
Max %	7.5	0.55	0.20	0.35	0.65	-	0.15	0.15	0.15	0.05	0.25	

Nouvelle Fonderie Gillet

Spécialisée dans la fabrication de pièces de petite et moyenne série

87-91 rue de Gardès – 81000 ALBI

Téléphone : 05.63.48.12.60. Mail : contact@sn-gillet.com Site : www.sn-gillet.fr

La fonderie Gillet s'efforce au mieux de fournir sur son site Internet des informations exactes et précises (Normes AFNOR NF EN et Fiche techniques). Les informations diffusées sur ce document ne sont néanmoins fournies qu'à titre indicatif et ne revêtent aucun caractère contractuel. La fonderie Gillet ne peut en effet parfaitement garantir l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité des informations mises à disposition sur cette fiche. En conséquence, la fonderie Gillet décline toute responsabilité :

Pour toute imprécision, inexactitude ou omission portant sur des informations disponibles sur cette fiche;

Pour tous dommages, directs et/ou indirects, quelles qu'en soient les causes, origines, natures ou conséquences, provoqués par l'utilisation et/ou du crédit accordé à une quelconque information provenant directement ou indirectement de la fiche.

La fonderie Gillet se réserve le droit de modifier ou de corriger le contenu de la fiche, incluant les présentes conditions, à tout moment sans préavis.

La fonderie Gillet ne saurait être tenue pour responsable des dommages susceptibles de résulter de l'utilisation des informations diffusées sur cette fiche et/ou de l'utilisation d'un produit auquel ces informations font référence. Il appartient à l'utilisateur de vérifier l'exactitude des informations fournies ainsi que leur utilisation.